

BOLON

PAIGALDUSJUHEND

Bolon
Rullmaterjal

Feltingimused.

Aluspõrand peab olema puhas, kuiv ning tasane. Samuti ei tohi aluspõrandas olla pragusid. Lahtine tolm ning plekid, mis võivad liimi nakkumist vähendada, tuleb põrandalt eemaldada. Kui olemasolev betoonpind on konarlik, tuleb see tasandada, et vältida katte ebaühtlast kulumist. Tasandust tehakse selleks ettenähtud seguga vastavalt tootja ettekirjutustele. Niiskust eraldavad betoonpõrandad tuleb katta niiskustõkkega. Kui kate paigaldatakse betoonist aluspõrandale ilma spetsiaalse niiskustõkkena, tuleb kindlasti kontrollida aluspõranda niiskusesisaldust. Betoonpõranda suhteline niiskusesisaldus ei tohi ületada 80%.

Boloni paigaldamisel trepile, tuleb trepiastme servad katta liistuga, et kaitsta katte põrandakatte servi.

Kui Bolon paigaldatakse välisukse lähedale, peavad välisukse esised olema varustatud korraliku porimatisüsteemiga, mis peavad kinni lahtise pori ja liiva ning vee.

Lisainfo.

Tooli- ja mööblirattad peavad olema hästiveerevad; proportsionaalselt õige laiussega raskuse suhtes, mida nad kannavad; kõvast materjalist (polüamiid) ning vastama standardile EN 12529, ratta tüüp H.

Mööbliesemete jalgadel ei tohi olla teravaid servi, need võivad kahjustada punutud lõime.

Mõned materjalid, nagu näiteks kumm (mööbljalad, kummimatid, kummirattad, jne.) võivad pärast pikemaajalist kokkupuudet materjaliga põhjustada värvimuutusi, mida eemaldada ei saa.

Paigaldus.

Kui ühte ruumi paigaldatakse mitu rulli, tuleb rulli märgistusel jälgida, et kõik rullid oleksid samast partiist. Jälgida tuleb ka nooltega tähistatud suunda, üldiselt paigaldatakse Bolon ühes suunas (erandina Lex Blend disainid, mis võivad vajada pööramist, et vältida võimalikke värvierinevusi).

Nii liim, materjal kui ka õhutemperatuur peaks olema enne paigaldust toasoe, st. vähemalt 18°C. Suhteline õhuniiskus peaks olema vahemikus 30-60%. Enne paigalduse alustamist tuleb rullid lõigata piisava varuga sobivateks paanideks ning, lasta neil lahti rullituna lamanduda 24h ruumis, kuhu nad paigaldatakse. Silmale maksimaalselt nähtamatu vuugiühenduse saamiseks kasuta 4cm ülekattega topeltlõiget (vt. joonis figure 1). Välti paanide otste vuuke keset ruumi, selleks lõika võimalusel välja paanid ruumi servast serva. Jälgi liimitootja juhiseid vastavalt aluspõranda materjalile. Katte liimimiseks kasutatakse akrüüldispersioonliimi (nt. Kiilto Extra või Kiilto Plus). Mitte mingil juhul ei tohi kasutada bituumeni baasil valmistatud liime ega mastikseid. Vali vastavalt liimikulule liimikamm. Enne katte lõplikku paigaldamist lase mahakammitud liimil natuke kuivada, et üleliigne niiskus eralduks. Liimi kuivamiskiirust mõjutavad oluliselt ruumis valitsevad tingimused (temperatuur, õhuniiskus, õhu liikumise kiirus). Lihtsaim viis veendumaks, et paigaldamist võib alustada, on liimi näpuga katsumine. Kui liim ei tundu näpu all märg ja ainult naksab, on õige aeg katte pealeasetamiseks. Rulli kate ettevaatlikult liimipadjale kontrollides, et nakkepind liimiga on piisav ning katte alla ei jää õhumulle. Katet rulli kinni suunaga paani keskelt äärte suunas. Jälgi, et katte rullimise käigus ei vigastataks katte pinda. Vuugikohad tihendatakse küljmjootvedelikuga, nt. Werner Müller type A või Kiilto Vinyl (vt. joonis figure 2).




Figure 1




Figure 2

Ehitusjärgne puhastus:

Põrandakatematerjali paigaldus peaks toimuma võimalikult viimasel siseviimistlustööde järjekorras. Kui see ei ole võimalik, siis tuleb paigaldatud põrandakate korralikult kinni katta. Puhastama hakates eelista kõigepealt kuivmeetodeid, st. tolmuimejat, mitte pühkimist. Nii saad lahtise ja kohati väga peenekoelise (nt. lihvimistolm) mustuse kätte kõige lihtsamini, ilma seda lõime vahele ajamast. Viimasena kasuta pöörlevate harjastega vastavat puhastusmasinat (märgpuhastus koos maksimaalse vee ära korjamisega) ja vajadusel lisa minimaalne kogus neutraalse pH-ga puhastusvahendit. NB! Lubatust suuremal määral lisatud puhastusvahend ei pruugi loputusel korralikult materjalit eemaldada ja põrandakate on palju kergesti määrdumav. Edaspidi on seda juba tunduvalt raskem puhastada.

NB!

Ära paigalda nähtavate defektidega põrandakatet. Teavita müüjat defektidest esimesel võimalusel peale ostu sooritamist. Punutud lõimestruktuur ei ole mõeldud paanide servade kõrvuti asetamisel muustrisse paigaldamiseks.