

Paigaldus- juhend

2017

iD Mixonomi

LUKSUSLIKUD VINÜÜLPLAADID

TÄHTIS!

- Tagage, et kõiki spetsifikatsioone ja juhendeid järgitaks hoolikalt.
- Kui te ei ole kindel paigalduse ükskõik millises osas, võtke ühendust oma Tarkett'i esindajaga.
- See teave võib muutuda vastavalt jätkuvalle parendamisele.
- Kasutage iga jätkuva pinna puhul sama numbriga värvitooni.
- Ladustage kaste väikestes korralikes virnades (maksimaalselt 5 kasti ülestikku) ja käsitsege hoolikalt pidades silmas teravaid nurki.
- Jätke põrandakatte plaadid paigaldusruumi aklimatiseeruma, temperatuuril miinimum 15°C, vähemalt 24 tunniks enne paigaldamist.
- Aluspõrand peab olema tasane, loodis, puhas, märgeta (viltpliats, marker, jne), defektideta, kuiv, kõva, tugev, sile ja niiskuskindel. Kontrollige imavust ja selle mõõdukat suhestumist aluspõranda imavusega.
- Kasutage LVT paigaldamiseks ainult Tarkett'i poolt soovitatud liime. Järgige alati liimi tootja juhendit ja soovitusi.
- Spetsiifilistel päikesele avatud aladel (talveaiad ...) valige välja tootjate poolt nendeks juhtudeks soovitatud liim.
- Vaadake lõpetatud töö üle: veenduge, et uuel põrandal ei oleks liimi jälgi.

ALUSPÕRAND

- Aluspõrand peab olema loodis, tasane, puhas, märgeta (viltpliats, markerid, pastapliatsid, värv jne, mis võivad põhjustada värvaine difusiooni tõttu värvimuutusi), defektideta, kuiv, kõva, tugev, sile. Kontrollige imavust ja niiskuskindlust.
- Aluspõranda ettevalmistus, kuivus ja paigaldamisprotseduurid peavad olema vastavuses teie riigis kehtivate standarditega. Kõva aluspõranda kuivus peab testimisel olema vastavalt sellele standardile alla niiskuse lubatud tasel.
- Näiteks, Ühendkuningriigis peab betoonaluspinna relatiivne niiskus olema alla 75%, ja CCM meetodiga väiksem kui 2%.
- Põhja-Ameerikas soovib ASTM F-170 vee ja tsemendi suhet 0,40 kuni 0,45.
- Enne tasandamisega valikut selgitage, millist tüüpi liikumist peab paigaldatud põrandakate taluma. Latekstasandussegud ei sobi suure liikluskõormusega aladele, eriti raskete kitsaste rattavahedega vahenditele (EN 12529, rullikud ja rattad). Kontrollige tasandussegu sobivust ja järgige selle tootja juhiseid.

Märkus: vastutuse välistamine (liimid, tasandussegud, jne) Tarkett'il võib olla liimide, tasandussegude, niiskustõrje kilede ja nende tootjate loend, kuid me ei garanteeri loendis toodud tooteid. Tooteid ja ka tootjaid ei garanteerita ei koos ega ühekaupa.

- Tarkett ei võta vastutust kõlbmatuks osutunud toote kohta, kui see on seotud ükskõik millise loendis oleva tootega. See on liimide, tasandussegude ja niiskustõrje kilede tootjate ja põrandakatete tarnijate vastutus, kes peavad kindlustama oma tooted, mida on kasutatud sihipäraselt ja rakendatud vastavalt tootja soovitudele.

PAIGALDAMISEKS NÕUTAVAD TINGIMUSED

- Tähtis on ladustada laud paigaldusruumis vähemalt 24 tunniks enne paigaldamist minimaalse temperatuuriga 15°C (vt asukohariigi regulatsioone). Seda temperatuuri tuleb hoida kogu paigaldamise ajal.
- Aluspõranda miinimumtemperatuur peab olema 10-12°C ja ruumi temperatuur 15°C (vt asukohariigi regulatsioone).
- Ruumi soovitatav relatiivne niiskus peab olema 35-65% (vt asukohariigi regulatsioone).
- Laud peavad olema ladustatud pakendites lapiti väikestesse korralikesse virnadesse (maksimaalselt 5 tükki ülestikku).

PÕRANDAKÜTE

- On hädavajalik, et põrandakütte süsteemid oleksid kasutusvalmis ja funktsioneerima laitmatult enne põrandakatte paigaldamist.
- Veendu, et põrandakütte süsteem oleks välja lülitatud 48 tundi enne põrandakatte paigaldamist ja jääks väljalülitatuks vähemalt 48-ks tunniks peale paigalduse lõpetamist. Ajaks mil põrandaküte on välja lülitatud, hankige alternatiivne kütteallikas, et paigaldamise ajal oleks tagatud konstantne temperatuur 18-27°C.
- Temperatuuri tõstke järk-järgult ainult mõne kraadi võrra päevas kuni on jõutud soovitud temperatuurini.
- Temperatuur ei tohi kunagi ületada põrandakatete tootjate poolt kokkulepitut 27°C (põrandakatte all - liimikihis).

PAIGALDUSE SUUND

- Enne paigaldamise alustamist, määra kindlaks selle suund arvestades ruumi kuju ja paigalduse kavandit.

Tähtis! Enne esimeste plaatide paigaldamist asetage mõned liimita plaadid/lauad kontrollimaks, et:

- Seinääärsed lõigatud plaadid ei oleks laiemad kui 10 cm;
- Ukseavade juures ja nurkades ei oleks lõigatud plaadid väiksemad kui pool plaati.
- Äärmise plaatide/laudade rea paigaldus aitab hoida teie kavandatud kujundust.
- Paigaldades plaate/laudu hoidke sama suunda (jälgige plaadi alla trükitud noolt).
- Tarkett'i veebisaidil saab tutvuda suure hulga etteantud kujundustega.

LIIMIMINE¹

- Tarkett soovitab emulsioonakrüülliimi. Kasutage umbes 250g/m² kelluga (A1 või A2 vastavalt TKB standardile). Järgige alati liimi tootja juhendeid ja liimi kuivamis- ja tööaega.
- Eritingimustes, näiteks temperatuurikõikumised (veranda, talveaed ...) ja liikumiskoormus, on nõutav bi-komponendiga liim.
- Asetage plaadid või lauad tihedalt üksteise vastu.
- Plaatide/laudade seisund võib nõuda kohandamist, enne liimimist kontrolli alati kokkusobivust, vajadusel trimmi LVT-d.
- Kui teatud alale on plaadid või lauad paigaldatud, pressi neid käsitsi ümardatud äärtega lauatükiga. Pärast käsitsi pressimist kasuta täiuslikuks liimumiseks rasket rulli mõlemas suunas.

PÄRAST PAIGALDAMIST

Tähtis! Oodake 48-72 tundi enne, kui lubate sellel kõndimist või mööbli liigutamist.

Paigalduse kaitsmine

- Kui ehitustööd lõpevad pärast paigaldamist, tuleb põrandat kaitsta papi- või vineerikihiga. Kleeplinti ei tohi otse põrandale külge kleepida. Värskest paigaldatud põrandakatet ei tohi kunagi liiga ruttu raskete ratasliikuritega koormata, kuna see võib liimi põrakatte alt välja pigistada/

Ehitusjärgne puhastamine

- Ehitusjärgne esmane puhastamine on soovitatav ära teha enne uue põrandakatte kasutuselevõtmist.
- Liimi jäljed tuleb eemaldada metüülpüüruse ja puhta lapiga.
- Kergelt määrduvad põrandad: mustusest ja ehitustolmust puhastamiseks kasutage tolmuimejat, kuiva või niiske mopiga pühkimist. Suurtel pindadel on väga efektiivne kombineeritud küürija/kuivati, silindriliste harjadega (põrandakaitseks).

¹ Liimimisest on detailsemalt selgitatud eraldi lehel: liimid ja Tarkett'i poolt soovitatud liimide loend on leitav internetist.