

# Premium Hardwax-Oil

Tootekaart

Juuli 2022



- » *saadaval erinevad läikeastmed*
- » *saadaval läbipaistev ja toonitud*
- » *naturaalne viimistlus puit- ja korkpõrandatele, laudadele, töötasapindadele ning teistele pindadele*
- » *lihtne ja soodne*
- » *oksüdatiivne kuivamine*

**Toote omadused:** Looduslikul taimsel toorainel (õlid ja vahad) baseeruv avatud pooridega puidu niiskust reguleeriv viimistlusvahend, mis sobib kõigidele puit- ja korkpõrandatele.. Vähendab puidu paisumist ja kokku tõmbumist, tungib sügavale pooridesse ja kaitseb pinda pikaajakselt. Viimistletud pind on kulumiskindel, vett ja mustust hülgav, vastupidav koduleemiale ning rasketele plekkidele (kohv, vein, mahlad jne.) (norm DIN 48861-C). SAICOS Premium Hardwax-Oil töödeldud pindasid on lihtne puhastada, hooldada ja renoveerida. Libisemiskindlus R 9. Sülje ja higikindlus vastavalt normile DIN 53160 T.1+2. Vastab migratsiooni normile DIN EN 71T.3. DIBT heakskiit: Z-157.10-4.

#### Toonivalik:

3320	Ultramatt Plus*	värvitu ultra matt
3305	Matt	värvitu matt
3200	Satin matt	värvitu poolmatt
3035	High gloss	värvitu läikiv
3100	White	toonitud matt
3308	Frost	toonitud matt
3317	Silver Grey	toonitud matt
3328	Teak	toonitud matt
3381	Walnut	toonitud matt
3385	Rosewood	toonitud matt
3319	Black	kattev ultra matt
3333	Pure	toonitud ultra matt

#### Lisandid:

3240 [Anti-Slip R 10](#)

3242 [UV Protection](#)

3243 [Hardener 2K](#)

\* sobivad toonidele 3320, 3305, 3200 ja 3035

SAICOS Premium Hardwax-Oil on võimalik kasutada koos lisanditega [UV Protection](#), [Anti-Slip R 10](#) või [Hardener 2K](#) - kasutada võib kuni kolme lisandit. Üks lisand purgi kohta.

**Vihje:** Kui kasutate segamiseks SAICOS Premium Hardwax-Oil purki siis lisa ainult üks lisand. Kui lisandeid on rohkem siis sega eraldi nõus. Lisandite kogused on arvestatud 0,75L ja 2,5L õlivaha purkide jaoks.

**Oluline:** kõvendiga segatud SAICOS Premium Hardwax-Oil tuleb ära kasutada 1h jooksul.

**Tähelepanu:** Kõvendiga segatud õlivaha ei saa pintsliga peale kanda. Enne teise kihi peale kandmist tuleb teha vahelihv (K150).

**Märkus:** Kõiki toone saab omavahel segada. Kui kasutate mitut purki, segage need omavahel enne kasutamist läbi. Lõpptulemuse toon sõltub viimistletavast puidust: puuliigist, puidu kvaliteedist, vanusest ja lihvimise kvaliteedist. Kõige parema ettekujutuse saad kui teed proovitüki sama materjali peal millest põrand on tehtud (acc. to German DIN 18356).

#### Kasutuskohad:

**Sisetingimustes puitpõrandad:** parkett, massiiv, liistparkett, spoonparkett ...

**Erinevad korkpõrandad:** korkparkett, korkplaadid ...

**Muud kõrge kasutusega puitpinnad:** töötasapinnad, laud, mööbel ja muud puitpinnad siseruumides - sobib ka mänguasjade viimistlemiseks. Sobib kasutamiseks kõrge niiskusega ruumides nagu vannituba ja köök.

**Ettevalmistus:** Puidu pind peab olema puhas ja kuiv (max. niiskussisaldus 12%). Vanad värvi ja lakikihid peavad olema eemaldatud (viimane lihv K120-K150). Eemalda lahtine tolm. Õli või õlivaha kihti ei pea eemaldama (puhastage [Ecoline Magic Cleaner](#)), välja arvatud tugevalt kulunud või hallitusega puit. Kõrge õhuniiskusega ruumis (pehmed okaspuidud köögis või vannitoas) töödelge eelnevalt puitu, millel on sine tekkimise oht, [SAICOS Hardwax-Oil Premium](#) lisakihiga. Vannitoa mööblile soovime kanda ühe kihi [SAICOS Ground Oil Extra Thin](#) ja seejärel kaks kihti SAICOS Premium Hardwax-Oil.

**Töötamine:** Kanna peale [SAICOS õlivaharulliga](#) või [SAICOS pintsliga](#). SAICOS Premium Hardwax-Oil on valmis kasutamiseks. Enne kasutamist sega korralikult, ära lahjenda.

**Märkus:** Ära kalla SAICOS Premium Hardwax-Oil otse puidule, vaid kasuta rullivanni.

Seda toodet saab peale kanda ka masinaga. Täpsemaid juhiseid küsi maaletoojalt.

**Oluline märkus:** Lehtpuidust ja eksootilisest puidust põrandatele (suutsutamm, Meranti, Wenge, Merbau, Jatoba, Ipe ja teised sarnased) soovitame eismese kihina kanda [SAICOS Ground Oil Extra Thin](#). Täpsemalt loe tootelehel.

**Viimisluskihitide arv:**

**Viimistlemata puit:** 2 kihti (krunti ei ole vaja).

**Renoveerimine:** 1 kiht on tavaliselt piisav.

**1 kiht:** Kanna peale ühtlane õhuke kiht.

**2 kiht:** Kanna peale ühtlane õhuke kiht.

**Korkpõranda viimistlemine:** Kandke peale [SAICOS õlivaharulliga](#). Õlivaha imendub kiiresti, seetõttu kandke esimene kiht õhukeselt peale ja eemaldage ülejääk koheselt.

**Töötemperatuur:** vahemikus 8 °C kuni 35 °C

**Kulu:** 1L õlivahaga saab katta umbes 14 m<sup>2</sup> (2 kihti) Kulu sõltub puidu liigist ja pinna struktuurist. Korkpõranda viimistlemisel võib kulu olla suurem sõltuvalt korgi tüübist.

**Kuivamisaeg:** minimaalselt 3 - 5 tundi (sõltuvalt ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest). Tolmukuiv umbes peale 4 tundi. Täielik kuivamine ideaaltingimustel 4 - 5 päeva. Oksüdatiivne kuivamine - võimalusel hoi aknad avatuna õlivaha pealekandmise ja kuivamise ajal, et tagada hea õhuringlus.

**Kuivamisaeg korkpõrandal:** minimaalselt 6 - 10 tundi (sõltuvalt ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest). Oksüdatiivne kuivamine - võimalusel hoi aknad avatuna õlivaha pealekandmise ja kuivamise ajal, et tagada hea õhuringlus. Eemalda liigne õlivaha põranda pinnalt puuvillase lapiga või valge poleervildiga. Kuivamine ülaltoodud viisil.

**Puhastamine ja hooldamine:** Igapäevane puhastamine mopi, tolmulapi või tolmuimejaga. Puhastada niiske lapiga kasutades [Ecoline Wash Care](#). Perioodiline hooldus [SAICOS Wax Care](#).

**Soovitus:** Esmane hooldus [SAICOS Wax Care](#) on tehaseviimistluse korral soovitatav kohe peale põranda paigaldamist. Jälgi põranda läikeastet!

**Renoveerimine:** Esimalt puhastada põrand [Ecoline Magic Cleaner](#). Täpsemalt loe tootelehel. Lihvida ei ole vaja. Seejärel kanna puhastatud põrandale [SAICOS Professional Care Oil](#) (ühekettalise masina ja valge poleerivildiga).

**Puhastamine:** kasuta puhastamiseks [SAICOS Brush Cleaner](#).

**Hoiustamine:**

Säilib vähemalt 5 aastat suletud nõus. Õlivaha on külmakindel. Hea valguse taastamiseks peale külmumist hoidke toodet toatemperatuuril mitu tundi ja segage korralikult.

**Tooteinfo:**

**Tihedus:** 0.85 - 0.93 g/cm<sup>3</sup>

**Viskoosus:** 60 - 110 sek, 4 mm tops, DIN 53211

**Lõhn:** kerge lõhn, kuivanuna lõhnatu

**Süttimispunkt:** > 61 °C vastavalt DIN 53213.

**Ohutusjuhised – Esmaabi**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge hoidke toodet toiduainetele mõeldud anumates. Peske tootega määrdunud lapid koheselt või hoidke õhukindlas anumas (süttimisohu). Kuivanud viimistluskiht on tuleohtlik vastavalt EURO normile EN 13501 (DIN 4102 B2). Hoiatus! Toote pihustamisel võivad tekkida sissehingataavad piisad. Ärge hingake sisse pihustatud toodet või selle udu. Täpsem info on toote ohutuskaardil.

EU piirmäär ühekomponentsete viimistlustoodete jaoks (kat. A/i): 500 g/l (2010). *SAICOS Premium Hardwax Oil* sisaldab maks. 500 g/l VOC. GGVSEB / ADR -/-

Tehase juhised on antud nende parimate teadmiste ja kogemuste baasil, kuid kehtivad ainult mittesiduva soovitusena ega vabasta lõpptarbijat testimise kohustusest veendumaks, et antud toode on sobiv selleks ettenähtud kohta. Kuna toote pealekandmine on väljaspool tehase kontrolli, siis lasub vastutus tulemuse eest kasutajal. Uue tootelehe avaldamine lõpetab eelmise verisooni kehtivuse.

**Tootja:** SAICOS COLOUR GmbH

**Maaletooja:** Lincona Konsult AS