



Bona Mega EVO

1-komponentne veebaasil lakk

Kasutamiseks kodustel ja keskmise käidavusega ühiskondlikel põrandatel.



Bona Mega EVO uue põlvkonna puitpõrandatele mõeldud lakk, mis on vaslmistatud uudse crosslinking tehnoloogia baasil. Laki põrandale kandmisel aktiveerub keemiline protsess, mis loob ühendusi molekulide vahel. Lakk sobib nii keskmise käidavusega ühiskondlikesse ruumidesse, kui ka kodustele põrandatele. Unikaalne koostis tagab kiire kuivamise, suurepärase kriimustuskindluse ja kemikaalikindluse.

Bona Mega EVO ühtlane konsistents tagab suurepärase katvuse ja lamandumise. Unikaalne crosslinking tehnoloogia võimaldab lühemaid kuivamisaegu kihtide vahel ja kiiremat põranda kasutuselevõttu.

Madal, alla 3% jääv VOC tase tagab suurepärase ruumi õhukvaliteedi.

- Kiire kõvenemine
- Lihtne ja andestav pealekandmine
- Suurepärase katvus



Bona Mega EVO

1-komponentne veebaasil lakk

Kasutamiseks kodustel ja keskmise käidavusega ühiskondlikel põrandatel.

TEHINILISED ANDMED

Tüüp:	1-komponentne veebaasil akrülaat/polüuretaanlakk
Täiteaine sisaldus:	umbes 31%
Läikeaste (60°):	poolläikiv 40%, Matt 20%, Extra Matt 10%, Ultra Matt 5%
Segamissuhe:	Kui vaja, sega 4% Bona Retarderit tööaja pikendamiseks.
Kuivamisaeg:	valmis järgmiseks kihiks: 1-2 tundi* Kerge kasutus: 8 tundi* Kinni katmine: 5 päeva* *normaalsete kasutustingimuste korral, 20°C/60% R.H.
Pealekandmine:	Bona lakirull või aplikaator.
Kulu:	8-10 m ² /l (100-120g/m ²) kihi kohta
Ohutusallane teave:	Klassifitseerimata
Puhastamine:	pühi töövahendid lakijääkidest nii puhtaks kui võimalik ning seejärel puhasta vähese veega. Kuivanud lakki on võimalik eemaldada atsetooniga..
Säilivusaeg:	avamata originaalpakendis 1 aasta alates tootmiskuupäevast.
Hoiustamine/transport:	Temperatuurid peaks jääma vahemikku +5°C - +30°C.
Jäätmekäitlus:	Tootejäägid ja pakendid tuleb käidelda vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmekäitlusreeglitele..
Pakend:	6 x 1 L 3 x 5 L
Sertifikaadid:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – väga madal emissioon EN 71-3 – kasutamine manguasjadel EN 13501-1; Tulepüsimus GREENGUARD Gold

Detailsema info leiate toote Ohutuskaardilt.



Bona Mega EVO

1-komponentne veebaasil lakk

Kasutamiseks kodustel ja keskmise käidavusega ühiskondlikel põrandatel.

ETTEVALMISTUS

Veenduge et põrand on täielikult aklimatiseerunud. Põranda pind peab olema lihvitud puiduni, kuiv ja vaba õlist, vahast või teistest saasteainetest.

Laske lakil saavutada toatemperatuur, sisestage sõel, pange kork tagasi peale ja raputage korralikult 60 sekundi jooksul. Optimaalsed ruumi kasutamistingimused on vahemikus 18-25°C ja 30-60% RH. Kõrge temperatuur ja madal õhuniiskus lühendavad kuivamisega. Madal temperatuur ja kõrge õhuniiskus pikendavad kuivamisega. **Minimaalne ruumi temperatuur lakkimiseks on 13°C.**

KASUTAMINE - alternatiivid

Viimistlemata puit variant 1:

- 1 x Bona kruntlakk
- 2 x Bona Mega EVO

Viimistlemata puit variant 2:

- 1 x Bona Mega EVO
- 2 x Bona Mega EVO

Põrandate puhul kus on kõrge külgliikumise oht, näiteks erinevad mosaiikparketid, massiiv lauad ja põrandaküttega puitpõrandad, on soovitatav kasutada kruntlakki enne Bona Mega EVO pealekandmist. On soovitatav võtta kasutusele meetmed stabiilse sisekliima tekitamiseks.

Tähelepanu: Et vältida liigset puidu paisumist ei ole soovitatav ühe päeva jooksul kanda peale rokem kui kaks viimistluskihti. Kuivamise ajal tagage ruumis hea ventilatsioon. Halvad kuivamistingimused võivad vähendada laki kaitsvaid omadusi või nakkuvust.

PEALEKANDMINE

- 1) Enne kasutamist raputa lakki korralikult ühe minuti jooksul.
- 2) Kanna lakk põrandale Bona lakirulliga. Kulu umbes 8-10m²/liiter (100-120g/m²). Rulli vaheldumisi risti ja piki lauda, väldi laki loikude tekkimist. Hoia nn. "märga serva" et vältida kuivamisjälgi.
- 3) Enne järgmise kihi pealekandmist laske lakil korralikult kuivada. Tagage korralik ventilatsioon.
- 4) Vajadusel tehke vahelihv kasutades Bona Scrad System P150 karedust (või peenemat) ja eemaldage tolm enne järgmise kihi pealekandmist. **Märkus:** Kui laki- või krundikihi pealekandmisest on möödas rohkem kui 24 tundi, on vahelihv vajalik nakke tagamiseks.

Kerget käimiskoormust kannatab lakk peale 8 tundi kuivamist, kuid pind jääb kriimustustele ja plekkidele vastuvõtlikuks. Normaltingimustes saavutab lakk 80% kõvaduse 24 tunni pärast ja täieliku tugevuse 5 päeva pärast. Ära kata põrandat kinni või tee märgpesu enne täielikku kuivamist.

HOOLDUS

Lakitud põranda puhastamine sobivate toodetega on lihtne. Bona on selleks otstarbeks olemas lai valik hooldusvahendeid. Küsi lisainfot Bona edasimüüjatelt.

Lõpptarbijale suunatud hooldusjuhend Bona Mega EVO tootele on kättesaadav kodulehel bona.com. Üksikasjalikud juhendid on olemas nii kodukasutajale kui ka professionaalidele. **Palun trükkige välja hooldusjuhendi koopia ja andke see lõppkasutajale.**



Bona Mega EVO

1-komponentne veebaasil lakk

Kasutamiseks kodustel ja keskmise käidavusega ühiskondlikel põrandatel.

TÄHELEPANU!

- Vaiba aluskatetes, mööblialgades, tooliratastes ja teibi liimides sisalduvad plastifikaatorid võivad põhjustada laki pehmenemist ja värvimuutust. Juuksevärvi või kummiga kokkupuude võib laki pinda jäädavalt kahjustada ja tekitada värvimuutusi. Kasutage kattevahendeid või vältige kokkupuudet täielikult.
- Mahavoolanud vedelikud tuleb eemaldada laki pinnalt kohe. Pikalt põrandal olnud vedelik võib põhjustada plekke või kahjustada laki pinda.
- Bona lakid on mõeldud puidu pooride sulgemiseks, et pakkuda kaitset kulumise, kriimustuste ja pritsmete eest. Mitte ükski pinnale kantav viimistlusvahend ei suuda kaitsta puitu füüsiliste kahjustuste eest ega seda tugevdada. Puidu sisse tekkinud mõlgid ja kriimustused võivad olla mööbli lohistamise, maha kukkunud esemete, koera küüniste või muu sarnase tagajärg. Nende vältimiseks tuleb kasutusele võtta vastavad meetmed.
- Bona lakid ei kolletu ega muuda tooni UV-kiirguse mõjul. Bona lakid ei suuda takistada puidu toonimuutust tanniinide reageerimisest, looduslike õlide liikumise või UV-kiirguse tõttu.

Käesolevas dokumendis esitatud teave ja kõik muud nõuanded ja soovitused, mida me pakume kasutaja abistamiseks, põhinevad varasematel kogemustel ja ulatuslikel testidel, kuid ei ole täielikud. Kuna Bona toodete kasutamisevõimalusi ja tingimusi on palju, siis ei vabasta see kasutajat kohustusest iseseisvalt teha teste ja veenduda toote toimivuses või küsida nõu Bona esindajatelt. Bona saab anda garantii oma toodetele, mitte aga tervele lahendusele. Jälgige põrandakatte tootja soovitusi ja asjakohaseid kehtivaid norme.P

2024-10-04

Antud document on kehtiv ja tühistab kõik varasemad versioonid.